

Legierung	Datenblatt	Stand
Zenturio ECO	Dat. 6.1.22	05/2022

Produktdatenblatt

[a]priori

Zenturio ECO  CE 0123

Typ:	Goldreduzierte Edelmetall-Legierung auf Goldbasis vorgesehen für metallkeramischen Zahnersatz oder als Dentalgusslegierung, Typ 4 (extra hart), gem. DIN EN ISO 22674
Farbe:	gelb

Indikationen:	Inlays, Onlays	•
	Kronen	•
	kleine Brücken	•
	Brücken jeder physiologischen Spannweite	•
	Fräs-, Konus- und Geschiebearbeiten	•
	Modellguss	•
	verblendbar mit LFC	•

Zusammensetzung:	Au	55,00	In	4,00
(Massenanteile in %)	Pd	10,00	Zn	1,40
	Ir	0,10	Sn	0,50
	Ag	29,00		

Technische Daten:	Dichte in g/cm ³	13,7
	Vickershärte HV 5/30	als Gusslegierung (s) 220 (a-s) 220 als Aufbrennlegierung (s) 220 (n) 230 (a-n) 250
	Dehngrenze R _{p0,2} in MPa	als Gusslegierung (s) 500 (a-s) 520 als Aufbrennlegierung (s) 500 (n) 530 (a-n) 580
	Bruchdehnung in %	als Gusslegierung (s) 4 (a-s) 6 als Aufbrennlegierung (s) 4 (n) 3 (a-n) 3
	Mittlerer linearer WAK 25 - 500 °C in 10 ⁻⁶ K ⁻¹	17,1
	Mittlerer linearer WAK 25 - 600 °C in 10 ⁻⁶ K ⁻¹	17,5
	E-Modul in GPa	100
	Schmelzintervall in °C	960 – 1040

Verarbeitung:	Vorwärmtemperatur der Gießformen in °C	800
	Gießtemperatur in °C	1190
	Tiegel	Grafit/Keramik
	Aushärten	(a-s) 450°C/15min (a-n) 450°C/15min

Geeignete Lote:	Verbindungen vor dem Keramikbrand	a priori Lot 920
	Verbindungen nach dem Keramikbrand	a priori Lot 700 PF
	Verbindungen als Gusslegierung	a priori Lot 750 PF

- 1) Kurzbezeichnungen:
s - Selbstaushärtung, n - nach dem Keramikbrand, a-s – ausgehärtet aus dem Zustand s
a-n – ausgehärtet aus dem Zustand n
- 2) alle Angaben zum ausgehärteten Zustand erfolgten je nach Legierung:
- Oxidbrand 10min/ 960°C + 4x4min/ 960°C bei gelben, konventionellen Aufbrennlegierungen
- Oxidbrand 10min/ 980°C + 4x4min/ 980°C bei weißen, konventionellen Aufbrennlegierungen
- Oxidbrand 10min/ 800°C + 4x4min/ 800°C bei LFC- Systemen
Entsprechende Wertangaben gelten nur unter diesen Bedingungen.
- 3) Der Keramikbrand sollte nach Angaben des Keramikherstellers durchgeführt werden.